

# Technisches Datenblatt

**TURINO – C**

**TURINO - SK – FOLIE** (PVC und Polyethylenfolie)

**ZITRA – FOL** (PVC und Polyethylenfolie)

Träger:	Weich-PVC-Folie
Trägerdicke:	0,20 mm inkl. Silikonpapier ca.
Reißfestigkeit:	75N/25 mm ca.
Reißdehnung:	200 % ca.
Klebkraft auf Stahl:	6N/25 mm ca.
Temperaturbeständig:	-10°C bis +70°C ca.
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C ca.
bis zu 3 Monaten UV-Beständigkeit	

**Klebebandfabrikation Günter Klauß**

---

Kruppstr. 28 72636 Frickenhausen Tel. 07022 / 943090 Fax 943092